

BUtgb vzw - **UBAtc** asbl



AFWERKING - ISOLATIEMATERIALEN

POLYURETHAAN (PU)

POLYURETHAAN

Geldig van 13/11/2025 tot 12/11/2030

Goedkeuringshouder:

RECTICEL NV - Recticel Insulation

Zuidstraat 15

8560 Wevelgem

Tel: +32 (0)56 43 89 43

Fax: +32 (0)56 43 89 29

Website: www.recticelinsulation.com/be

e-mail: recticelinsulation@recticel.com



Een technische goedkeuring betreft een gunstige beoordeling door een door de BUtgb aangeduide competente, onafhankelijke en onpartijdige goedkeuringsoperator van een bouwproduct voor een welbepaalde toepassing.

De technische goedkeuring legt de resultaten van het goedkeuringsonderzoek vast. Dit onderzoek bestaat uit:

- de identificatie van de relevante eigenschappen van het product in functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of verwerkingswijze ervan,
- het ontwerp van het product,
- de betrouwbaarheid van de productie.

De technische goedkeuring heeft een hoog betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de goedkeuringshouder.

Het behouden van de technische goedkeuring vereist dat de goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het nodige doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het product aangetoond blijft. De opvolging van de overeenstemming van het product met de technische goedkeuring is daarbij essentieel. Deze opvolging wordt door de BUtgb toevertrouwd aan een competente, onafhankelijke en onpartijdige certificatieoperator.

De technische goedkeuring, evenals de certificatie van de overeenstemming van het product met de technische goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken. De aannemer en/of architect blijven onverminderd verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitgevoerde werken met de bepalingen van het bestek.

De technische goedkeuring behandelt, met uitzondering van specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bijgevolg is de BUtgb niet verantwoordelijk voor enige schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven door de Goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de architect van de bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen.

Goedkeuringsoperatoren



Buildwise

Kleine Kloosterstraat 23 1932 Zaventem

info@buildwise.be - www.buildwise.be



SECO Belgium

Hoofdzetel: Koloniënstraat 56 bus 10 1000 Brussel

Kantoren: Hermeslaan 9 1831 Diegem

mail@seco.be - www.groupseco.be

Certificatieoperator



BCCA

Hermeslaan 9 1831 Diegem

mail@bccca.be - www.bccca.be




Voorwoord

Dit document betreft een uitbreiding van de goedkeuringstekst ATG H750 van 13/05/2024 tot 12/05/2029. De wijzigingen t.o.v. voorgaande versie worden hieronder opgesomd:

Aanpassingen t.o.v. de voorgaande versie
<ul style="list-style-type: none">- wijziging declaratie DLT voor Eurothane Silver, Eurothane Silver Impact en Eurothane Silver A (≥ 80 mm);- toevoeging van de producten Eurorooft en Eurorooft Max;- vervanging NBN B62-002:2008 door NBN EN ISO 6946:2017 + ANB:2024.

Technische goedkeuringen worden regelmatig geactualiseerd. Het wordt aanbevolen steeds gebruik te maken van de versie die op de BUtgb-website (www.butgb-ubatc.be) gepubliceerd werd.

De meest recente versie van de technische goedkeuring kan geraadpleegd worden door de QR-code op de voorpagina te scannen.

 De intellectuele eigendomsrechten betreffende de technische goedkeuring, waaronder de auteursrechten, behoren exclusief toe aan de BUtgb.



Normen en andere referenties

AGCR-RGAC	2022-06-30	BUtgb Algemeen Goedkeurings- en Certificatiereglement
NBN EN 13165 + A2	2016	Thermische isolatieproducten voor gebouwen - In de fabriek gemaakte producten van hard polyurethaanschuim (PU) - Specificatie
NBN EN 13172	2012	Warmte-isolatieproducten - Conformiteitsbeoordeling
NBN EN ISO 6946	2017	Bouwcomponenten en bouwelementen – Thermische weerstand en warmtedoorgang – Berekeningsmethoden + Nationale Bijlage
NBN EN ISO 6946 + ANB	2024	
NBN EN ISO 10456	2008	Bouwmaterialen en bouwwaren - Hygrothermische eigenschappen - Getabelleerde ontwerpwaarden en procedures voor de bepaling van de opgegeven en nuttige thermische waarden + Nationale Bijlage
NBN EN ISO 10456 + ANB	2024	

1 Productgroep

Fabricageplaats, fabriek: RECTICEL INSULATION, B-Wevelgem

Blaasmiddel: pentaan

Bekleding:

- Type 1 : aluminiumfolie;
- Type 2 : mineraal gecoat glasvlies;
- Type 3 : gebitumineerd glasvlies;
- Type 4 : meerlagencomplex.

2 Productspecificaties (NBN EN 13165:2012 + A2:2016)

Onderstaande prestaties werden, op verzoek van de houder, in het kader van de goedkeuringsprocedure onderzocht door de goedkeurings- en certificatie-operator. Hierbij vonden onderzoeksverrichtingen plaats overeenkomstig de productspecificaties en het toepassingsreglement. De fabrikant dient de in deze ATG H opgenomen resultaten in acht te nemen voor de bepaling van de in de handel gehanteerde productprestaties en moet deze, zonodig, aanpassen. Bij ontstentenis van initiatieven van de houder hieromtrent, kan BUTgb of de operator een initiatief ondernemen.

Productnaam	Bekleding	Lengte	Breedte	Dikte		λ_D	Brand-reactie
	(type)	(mm)	(mm)	(mm)		[W/(m.K)]	(Euroclass)
PU plaat als onderdeel van Eurothane G ⁽¹⁾	4 / 4	tabel 1	tabel 1	20 - 160	T2	0,023	niet onderzocht
Eurothane S/White	4 / 4			30 - 160	T2	0,023	F
Eurowall	4 / 4			30 - 160	T2	0,023	F
Eurowall Impact	4 / 4			30 - 160	T2	0,023	F
Eurowall E	4 / 4			30 - 180	T2	0,023	E
Eurothane Bi-4	3 / 3			30 - 160	T2	0,026	F
Eurothane Bi-4A	3 / 3			30 - 160	T2	0,026	F
Eurofloor	4 / 4			20 - 160	T2	0,023	F
Eurothane Silver	4 / 4			30 - 160	T2	0,023	F
Eurothane Silver Impact	4 / 4			30 - 160	T2	0,023	F
Eurothane Silver A	4 / 4			30 - 130	T2	0,023	F
Powerdeck F	2 / 2			30	T2	0,026	F
Powerdeck F	2 / 2			40 - 120	T2	0,026	E
Powerdeck F A	2 / 2			30	T2	0,026	F
Powerdeck F A	2 / 2			40 - 120	T2	0,026	E
Powerroof	1 / 1			60 - 160	T2	0,024	D-s2,d0 ^(*)
PU plaat als onderdeel van Powerroof Max ⁽²⁾	1 / 1			60 - 160	T2	0,024	D-s2,d0 ^(*)
Powerwall	1 / 1			30 - 180	T2	0,024	D-s2,d0 ^(*)
Euroroof	4 / 4			80 - 160	T2	0,023	niet onderzocht
PU plaat als onderdeel van Euroroof Max ⁽³⁾	4 / 4			80 - 160	T2	0,023	niet onderzocht

- (⁴): Testcondities : calcium silicaat plaat ; zonder luchtsponw ; mechanisch bevestigd ; horizontale en verticale voegen volgens NBN EN 13823
- (¹): De opgegeven productspecificaties gelden enkel voor de PU plaat als onderdeel van Eurothane G.
Het eindproduct Eurothane G is bekleed aan één zijde met een gipskartonplaat.
- (²): De opgegeven productspecificaties gelden enkel voor de PU plaat als onderdeel van Powerroof Max.
Het eindproduct Powerroof Max is bekleed met een onderdakfolie.
- (³): De opgegeven productspecificaties gelden enkel voor de PU plaat als onderdeel van Eurorooft Max.
Het eindproduct Eurorooft Max is bekleed met een onderdakfolie.

Tabel 1: Tolerantie

Tolerantie		
Lengte	-	± 5 mm (< 1000) ± 7,5 mm (1000 – 2000) ± 10 mm (2001 – 4000) ± 15 mm (> 4000)
Breedte	-	± 5 mm (< 1000) ± 7,5 mm (1000 – 2000)
Dikte	T2	± 2 mm (< 50) ± 3 mm (50 – 75) +5, -3 mm (> 75)

Productnaam	Haaksheid	Vlakheid	Dimensionele stabiliteit	
			DS(70,90) 48 h 70°C, 90%RV	DS(-20,-) 48 h -20°C
	(mm/m)	(mm)	(%)	(%)
PU plaat als onderdeel van Eurothane G ⁽¹⁾	≤ 5	≤ 5 (≤ 75 dm ²) ≤ 10 (> 75 dm ²)	DS(70,90)2 Δε _{l,b} ≤ 3 / Δε _d ≤ 8	-
Eurothane S/White	≤ 5	≤ 5 (≤ 75 dm ²) ≤ 10 (> 75 dm ²)	-	-
Eurowall	≤ 5	≤ 5 (≤ 75 dm ²) ≤ 10 (> 75 dm ²)	DS(70,90)2 Δε _{l,b} ≤ 3 / Δε _d ≤ 8	-
Eurowall Impact	≤ 5	≤ 5 (≤ 75 dm ²) ≤ 10 (> 75 dm ²)	DS(70,90)2 Δε _{l,b} ≤ 3 / Δε _d ≤ 8	-
Eurowall E	≤ 5	≤ 5 (≤ 75 dm ²) ≤ 10 (> 75 dm ²)	DS(70,90)2 Δε _{l,b} ≤ 3 / Δε _d ≤ 8	-
Eurothane Bi-4	≤ 5	≤ 3 (≤ 75 dm ²) ≤ 5 (> 75 dm ²)	DS(70,90)3 Δε _{l,b} ≤ 2 / Δε _d ≤ 6	DS(-20,-)1 Δε _{l,b} ≤ 1 / Δε _d ≤ 2
Eurothane Bi-4A	≤ 5	≤ 3 (≤ 75 dm ²) ≤ 5 (> 75 dm ²)	DS(70,90)3 Δε _{l,b} ≤ 2 / Δε _d ≤ 6	DS(-20,-)1 Δε _{l,b} ≤ 1 / Δε _d ≤ 2
Eurofloor	≤ 5	≤ 5 (≤ 75 dm ²) ≤ 10 (> 75 dm ²)	DS(70,90)2 Δε _{l,b} ≤ 3 / Δε _d ≤ 8	-
Eurothane Silver	≤ 5	≤ 3 (≤ 75 dm ²) ≤ 5 (> 75 dm ²)	DS(70,90)3 Δε _{l,b} ≤ 2 / Δε _d ≤ 6	DS(-20,-)1 Δε _{l,b} ≤ 1 / Δε _d ≤ 2
Eurothane Silver Impact	≤ 5	≤ 3 (≤ 75 dm ²) ≤ 5 (> 75 dm ²)	DS(70,90)3 Δε _{l,b} ≤ 2 / Δε _d ≤ 6	DS(-20,-)1 Δε _{l,b} ≤ 1 / Δε _d ≤ 2
Eurothane Silver A	≤ 5	≤ 3 (≤ 75 dm ²) ≤ 5 (> 75 dm ²)	DS(70,90)3 Δε _{l,b} ≤ 2 / Δε _d ≤ 6	DS(-20,-)1 Δε _{l,b} ≤ 1 / Δε _d ≤ 2
Powerdeck F	≤ 5	≤ 3 (≤ 75 dm ²) ≤ 5 (> 75 dm ²)	DS(70,90)3 Δε _{l,b} ≤ 2 / Δε _d ≤ 6	DS(-20,-)1 Δε _{l,b} ≤ 1 / Δε _d ≤ 2
Powerdeck F A	≤ 5	≤ 3 (≤ 75 dm ²) ≤ 5 (> 75 dm ²)	DS(70,90)3 Δε _{l,b} ≤ 2 / Δε _d ≤ 6	DS(-20,-)1 Δε _{l,b} ≤ 1 / Δε _d ≤ 2
Powerroof	≤ 5	≤ 3 (≤ 75 dm ²) ≤ 5 (> 75 dm ²)	DS(70,90)3 Δε _{l,b} ≤ 2 / Δε _d ≤ 6	DS(-20,-)1 Δε _{l,b} ≤ 1 / Δε _d ≤ 2
PU plaat als onderdeel van Powerroof Max ⁽²⁾	≤ 5	≤ 3 (≤ 75 dm ²) ≤ 5 (> 75 dm ²)	DS(70,90)3 Δε _{l,b} ≤ 2 / Δε _d ≤ 6	DS(-20,-)1 Δε _{l,b} ≤ 1 / Δε _d ≤ 2
Powerwall	≤ 5	≤ 3 (≤ 75 dm ²) ≤ 5 (> 75 dm ²)	DS(70,90)3 Δε _{l,b} ≤ 2 / Δε _d ≤ 6	DS(-20,-)1 Δε _{l,b} ≤ 1 / Δε _d ≤ 2
Euroroof	≤ 5	≤ 5 (≤ 75 dm ²) ≤ 10 (> 75 dm ²)	DS(70,90)3 Δε _{l,b} ≤ 2 / Δε _d ≤ 6	DS(-20,-)1 Δε _{l,b} ≤ 1 / Δε _d ≤ 2
PU plaat als onderdeel van Euroroof Max ⁽³⁾	≤ 5	≤ 5 (≤ 75 dm ²) ≤ 10 (> 75 dm ²)	DS(70,90)3 Δε _{l,b} ≤ 2 / Δε _d ≤ 6	DS(-20,-)1 Δε _{l,b} ≤ 1 / Δε _d ≤ 2

Productnaam	Druksterkte	Vervorming onder druk en temperatuur	Treksterkte loodrecht	Waterabsorptie (lange termijn) Wlt
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
PU plaat als onderdeel van Eurothane G ⁽¹⁾	CS(10\Y)120 ≥ 120	-	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2
Eurothane S/White	-	-	-	-
Eurowall	CS(10\Y)120 ≥ 120	-	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2
Eurowall Impact	CS(10\Y)120 ≥ 120	-	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2
Eurowall E	CS(10\Y)120 ≥ 120	-	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2
Eurothane Bi-4	CS(10\Y)150 ≥ 150	DLT(2)5 ≤ 5	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2
Eurothane Bi-4A	CS(10\Y)150 ≥ 150	DLT(2)5 ≤ 5	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2
Eurofloor	CS(10\Y)120 ≥ 120	DLT(2)5 ≤ 5	-	WL(T)2 ≤ 2
Eurothane Silver (30 – < 80 mm)	CS(10\Y)150 ≥ 150	DLT(2)5 ≤ 5	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2
Eurothane Silver (≥ 80 – ≤ 160 mm)		DLT(3)5 ≤ 5		
Eurothane Silver Impact (30 – < 80 mm)	CS(10\Y)150 ≥ 150	DLT(2)5 ≤ 5	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2
Eurothane Silver Impact (≥ 80 – ≤ 160 mm)		DLT(3)5 ≤ 5		
Eurothane Silver A (30 – < 80 mm)	CS(10\Y)150 ≥ 150	DLT(2)5 ≤ 5	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2
Eurothane Silver A (≥ 80 – ≤ 130 mm)		DLT(3)5 ≤ 5		
Powerdeck F	CS(10\Y)120 ≥ 120	DLT(2)5 ≤ 5	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2
Powerdeck F A	CS(10\Y)120 ≥ 120	DLT(2)5 ≤ 5	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2
Powerroof	CS(10\Y)150 ≥ 150	DLT(2)5 ≤ 5	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2
PU plaat als onderdeel van Powerroof Max ⁽²⁾	CS(10\Y)150 ≥ 150	DLT(2)5 ≤ 5	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2
Powerwall	CS(10\Y)150 ≥ 150	DLT(2)5 ≤ 5	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2
Euroroof	CS(10\Y)150 ≥ 150	DLT(2)5 ≤ 5	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2
PU plaat als onderdeel van Euroroof Max ⁽³⁾	CS(10\Y)150 ≥ 150	DLT(2)5 ≤ 5	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2

3 Gecertificeerde λ_D - en/of R_D -waarden voor warmte-isolatiematerialen

3.1 Voorwerp

Deze productgoedkeuring ATG/H heeft alleen betrekking op de gedeclareerde en gecertificeerde product-eigenschappen, overeenkomstig de hiervoor vermelde norm(en) zonder dat een uitspraak gedaan wordt over de gebruiksgeschiktheid in specifieke toepassingen. Voor deze laatste worden de uitvoeringseisen en toepassingscriteria gegeven in de betreffende technische goedkeuring ATG (indien beschikbaar).

3.2 Gedeclareerde λ_D -en/of R_D -waarden

Deze λ_D - en/of R_D -waarden zijn statistisch bepaald op basis van individueel gemeten waarden. Ze worden bepaald binnen een betrouwbaarheidsgrens van 90/90 overeenkomstig de geharmoniseerde productnormen NBN EN 13165 en NBN EN ISO 10456:2008 + ANB:2024, en gecertificeerd volgens conformiteitsnorm NBN EN 13172; ze worden gedeclareerd door de fabrikant.

3.3 Plaatsing

Voor elke bouwtoepassing dient op de warmtedoorgangscoefficient van een bouwdeel een correctie-factor toegepast te worden. De berekeningsmethode wordt beschreven in NBN EN ISO 6946:2017 + ANB:2024 en indien beschikbaar vermeld in de technische goedkeuring ATG voor de specifieke toepassing.

De productgoedkeuring is afgeleverd op basis van:

- de aanvraag ingediend door de betrokken firma;
- het advies van de gespecialiseerde groep “Afwerking” van de Goedkeuringscommissie, geformuleerd op basis van het verslag voorgedragen door het Uitvoerend Bureau “Isolatiematerialen” van de BUtgb;
- het gunstig advies met betrekking tot de certificatie.

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK EN BEHOUD VAN DE ATG

- A.** Deze technische goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op de bouwproducten vermeld op de voorpagina van dit document.
- B.** Voor productbeoordelingen die niet in overeenstemming zijn met de technische goedkeuring noch voor product (alsook voor de eigenschappen of kenmerken ervan) dat niet het voorwerp uitmaken van de technische goedkeuring mogen de goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler geen gebruik maken van de naam en het logo van de BUtgb, het ATG-merk, de technische goedkeuring of het goedkeuringsnummer.
- C.** De technische goedkeuring kwam tot stand op basis van de beschikbare technische en wetenschappelijke kennis en informatie, aangevuld door informatie ter beschikking gesteld door de aanvrager en vervolledigd door een goedkeuringsonderzoek dat rekening houdt met het specifieke karakter van het product. Niettemin blijven de gebruikers verantwoordelijk voor de selectie van het product, zoals beschreven in de technische goedkeuring, voor de specifieke door de gebruiker beoogde toepassing.
- D.** Enkel de goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler kunnen aanspraak maken op de technische goedkeuring.
- E.** Verwijzingen naar de technische goedkeuring dienen te gebeuren aan de hand van het identificatienummer ATG H750 en de geldigheidstermijn.
- F.** De goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler moeten de onderzoeksresultaten, opgenomen in de technische goedkeuring, in acht te nemen bij het ter beschikking stellen van informatie aan een partij. De BUtgb of de certificatieoperator kunnen de nodige initiatieven ondernemen indien de goedkeuringshouder [of de verdeler] dit niet of niet voldoende uit eigen beweging doet.
- G.** Informatie die door de goedkeuringshouder, de verdeler of een erkende aannemer, of hun vertegenwoordigers, op welke wijze dan ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) gebruikers (bv. bouwheren, aannemers, architecten, voorschrijvers, ontwerpers, ...) van het product, die het voorwerp zijn van de technische goedkeuring, mag niet onvolledig of in strijd zijn met de inhoud van de technische goedkeuring, noch met informatie waarnaar in de technische goedkeuring wordt verwezen.
- H.** De BUtgb, de goedkeuringsoperator en de certificatieoperator kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelig gevolg veroorzaakt aan derden ingevolge het niet nakomen door de goedkeuringshouder of de verdeler van de bepalingen van dit document.
- I.** De technische goedkeuring blijft geldig, gesteld dat de producten, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband houdende relevante processen:
- onderhouden worden, zodat minstens de onderzoeksresultaten bereikt worden zoals bepaald in deze technische goedkeuring;
 - doorlopend aan de controle door de certificatieoperator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft.
- Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de Technische Goedkeuring worden opgeschort of ingetrokken en de Technische Goedkeuring van de BUtgb website worden verwijderd.
- J.** De goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de verwerkingsrichtlijnen, het productie- en verwerkingsproces en/of de uitrusting, voorafgaandelijk aan de BUtgb, de Goedkeurings- en de certificatieoperator bekend te maken. Afhankelijk van de meegeedeelde informatie kunnen de BUtgb, de goedkeurings- en de certificatieoperator oordelen dat de Technische Goedkeuring al dan niet moet worden aangepast.

Deze technische goedkeuring is gepubliceerd door de BUtgb, onder verantwoordelijkheid van de goedkeuringsoperator, SECO/Buildwise, en op basis van het gunstig advies van de gespecialiseerde groep "AFWERKING", verleend op 30 september 2025. Daarnaast bevestigde de certificatieoperator, BCCA, dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de goedkeuringshouder een certificatieovereenkomst ondertekend werd.

Datum van deze uitgave: 13 november 2025.

Voor de BUtgb, als geldigverklaring van het goedkeuringsproces	 Eric Winnepenninckx Directeur	 Frederic De Meyer Directeur
Voor de operatoren		
Buildwise		 Olivier Vandooren Directeur
SECO Belgium		 Bernard Heiderscheidt Directeur
BCCA		 Olivier Delbrouck Directeur

BUTgb vzw - UBAtc asbl

Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw vzw

Union belge pour l'Agrément technique de la construction asbl

Maatschappelijke zetel en kantoren:

Kleine Kloosterstraat 23
1932 Sint-Stevens-Woluwe

Tel.: +32 (0)2 716 44 12
info@butgb-ubatc.be
www.butgb-ubatc.be

BTW: BE 0820.344.539
RPR Brussel

De BUTgb vzw werd aangemeld door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) n°305/2011.

De BUTgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van:

